

Sentetik reçine bazlı, termoplastik özellikte, soğuk dayanımı ve hızlı kuruma süresine sahip bir hotmelt yapıştırıcıdır.

Ambalaj sektöründe kraft, lakesiz kağıt, oluklu mukavva, karton ve karton kutuların yapıştırılmasında kullanılır.

TEKNİK DETAY

Görünüm : Granül

Brookfield Viskozite : 1500 ± 500 mPa.s 170 °C

Yumuşama Noktası : 104 ± 5

Uygulama Sıcaklığı : 150-170 °C

RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında (18-20 °C derecede) 24 aydır.

PAKETLME

20 KG Kraft torba

Uygulama esnasında ortam sıcaklığının 15 °C'den fazla olması, yapıştırıcının yapıştırılacak yüzeyin tek tarafının tamamına yayılacak şekilde, havadaki nem oranının %65-75 ve malzeme nem oranının %8-10 arasında olması tavsiye edilir.

Yüzeyler yağ, toz ve kirden arındırılmalıdır.

Tutkal tankının içerisindeki ısıya dikkat edilmeli ve belli aralıklarla özellikle hava ve mevsim değişimlerinde ısı-ölçer cihazlarla tutkalın ısıyı tespit edilmelidir.

Ortam ve yapıştırılacak yüzeylerin ısısı 15 °C derecenin üzerinde olmalıdır. Aksi takdirde yapılan uygulamada tutkal istenilen süreden daha hızlı donacağından sağlıklı bir yapışma sağlanamaz.

Belli aralıklarla tank temizlenmelidir.

Yüzeylere uygulanan tutkal miktarı yapıştırılacak malzemelerin çeşitlerine göre değişiklik gösterebilir. Tutkalın yüzeyde fazla sürülmesi veya az sürülmesi gibi sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu tarz durumlarda tutkal ayarlarının yapılması tavsiye edilir.

Çalışmaya ara verilmesi durumunda tutkal ısısının uygun dereceye indirilmesi bu sayede haznedeki tutkalın yanmaması ve performansının yüksek verimle devam etmesi sağlanır.

Bu Teknik Veri sayfasındaki uygulamaya yönelik öneriler de dahil olmak üzere sağlanan tüm bilgiler, kendi test ve deneyimlerimize dayanmaktadır.

Farklı firma ve şahısların elde ettiği sonuçları garanti etmez.